

Modelo: ALPINUS WHITE NAT.02 SR 160X320(12)(A)  
Códigos: 100343347  
Absorción: Bla - Porcelanico (E<=0.1%)  
Familia: ALPINUS  
Destonificado: V3  
Acabado: Es#-texturado



| CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES                                                                                   |                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-2                                                                        |                         |          |
| Largo                                                                                                           | 3200 MM                 |          |
| Grosor                                                                                                          | 12 MM                   |          |
| Ancho                                                                                                           | 1600 MM                 |          |
| Desviación longitud y anchura                                                                                   | Inferior a 0.20%        | +/-0.3%* |
| Desviación rectitud de lados                                                                                    | Inferior a 0.15%        | +/-0.3%* |
| Desviación ortogonalidad                                                                                        | Inferior a 0.20%        | +/-0.3%* |
| Desviación planimetría                                                                                          | Inferior a 0.20%        | +/-0.4%* |
| *ISO-13006:2015 UNE-EN 14411:2017                                                                               |                         |          |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS                                                                                       |                         |          |
| Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-4-6-7-11                                                                 |                         |          |
| Fuerza de rotura                                                                                                | >4500 N                 |          |
| Módulo de rotura                                                                                                | > 40 N/MM2              |          |
| Resistencia a la abrasión                                                                                       | <140 MM3                |          |
| *ISO-13006:2015 UNE-EN 14411:2017                                                                               |                         |          |
| CARACTERÍSTICAS HIGIÉNICAS                                                                                      |                         |          |
| Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-13-14                                                                    |                         |          |
| Resistencia química                                                                                             | MIN B                   |          |
| Resistencia a las manchas                                                                                       | 3                       |          |
| Reacción al fuego                                                                                               | A1                      |          |
| *ISO-13006:2015 UNE-EN 14411:2017                                                                               |                         |          |
| VALORACIÓN ANTIDESLIZANTE                                                                                       |                         |          |
| Normas de referencia: CEN/TS 41901/02, DIN-51130 y ASTM A137.1                                                  |                         |          |
| Res. deslizamiento (péndulo-húmedo)                                                                             | CL1                     |          |
| *ISO-13006:2015 UNE-EN 14411:2017                                                                               |                         |          |
| ÁMBITO DE USO                                                                                                   |                         |          |
| Código técnico-1                                                                                                | Paramento               |          |
| Código técnico-2                                                                                                | Suelos interiores secos |          |
| NOTAS ADICIONALES                                                                                               |                         |          |
| Evite el acceso directo desde el exterior si no se proporciona un dispositivo de protección contra la abrasión. |                         |          |



Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por PORCELANOSA GRUPO, cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso. No utilizar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico. En lugares de pública concurrencia las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbaladicidad del Código Técnico de la Edificación. Para formatos grandes se recomienda alicatar con morteros cola con aditivos poliméricos y utilizando la técnica de doble encolado. En los modelos tipo mosaico, se hace necesario el rejuntado posterior. Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de URBATEK S.A. En su acabado pulido debido a su elevado brillo, la reflexión a la luz puede ofrecer al observador efectos ópticos que simulan un empañado de la pieza. No incumplen en ningún caso con la norma de producto ISO 13006. Siendo el material cerámico que mas se asemeja en sus formas a la piedra natural, puede presentar debido a su elaboración pequeñas variaciones de tonalidad , puntos de color y veteado entre piezas. #Ver punto 4 del documento de apoyo DB/SUA 3. Este material puede colocarse en zonas de pública concurrencia secas con una pendiente inferior al 6% (alcanza el mismo ámbito de uso que un clase 1 según péndulo en mojado).

| PACKING                      |               |  |
|------------------------------|---------------|--|
| Unidades de venta por caja   | 5.12 M2/CAJA  |  |
| Unidades de venta por pallet | 112.64 M2/PAL |  |
| Unidades de venta por unidad | 5.12 M2/PIEZA |  |

Empresa certificada



Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por PORCELANOSA GRUPO, cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso.

No utilizar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico.

En lugares de pública concurrencia las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbaladicidad del Código Técnico de la Edificación.

Para formatos grandes se recomienda alicatar con morteros cola con aditivos poliméricos y utilizando la técnica de doble encolado.

En los modelos tipo mosaico, se hace necesario el rejuntado posterior.

Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de URBATEK S.A.

En su acabado pulido debido a su elevado brillo, la reflexión a la luz puede ofrecer al observador efectos ópticos que simulan un empañado de la pieza. No incumplen en ningún caso con la norma de producto ISO 13006.

Siendo el material cerámico que mas se asemeja en sus formas a la piedra natural, puede presentar debido a su elaboración pequeñas variaciones de tonalidad , puntos de color y veteado entre piezas.

#Ver punto 4 del documento de apoyo DB/SUA 3. Este material puede colocarse en zonas de pública concurrencia secas con una pendiente inferior al 6% (alcanza el mismo ámbito de uso que un clase 1 según péndulo en mojado).

22/01/2024