

Modelo: ALPINUS WHITE TEXTURE 160X320(6)(A)
Códigos: 100340336
Absorción: Bla - Porcelanico (E<=0.1%)
Familia: ALPINUS
Destonificado: V3
Acabado: Es#-texturado



CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES		
Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-2		
Largo	3200 MM	
Grosor	6 MM	
Ancho	1600 MM	
Desviación longitud y anchura	Inferior a 0.20%	+/-0.3%*
Desviación rectitud de lados	Inferior a 0.15%	+/-0.3%*
Desviación ortogonalidad	Inferior a 0.20%	+/-0.3%*
Desviación planimetría	Inferior a 0.20%	+/-0.4%*

*ISO-13006:2015 UNE-EN 14411:2017

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS		
Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-4-6-7-11		
Fuerza de rotura	>1100 N	
Módulo de rotura	> 45 N/MM2	
Resistencia a la abrasión	<140 MM3	

*ISO-13006:2015 UNE-EN 14411:2017

CARACTERÍSTICAS HIGIÉNICAS		
Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-13-14		
Resistencia química	MIN B	
Resistencia a las manchas	5	
Reacción al fuego	A1	

*ISO-13006:2015 UNE-EN 14411:2017

VALORACIÓN ANTIDESLIZANTE		
Normas de referencia: CEN/TS 41901/02, DIN-51130 y ASTM A137.1		
Res. deslizamiento (péndulo-húmedo)	CL1	
Res. deslizamiento (péndulo-seco)	>40	

*ISO-13006:2015 UNE-EN 14411:2017

ÁMBITO DE USO		
Código técnico-1	Tránsito ligero con acceso directo al exterior	
Código técnico-2	Suelos interiores secos	



Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por PORCELANOSA GRUPO, cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso. No utilizar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico. En lugares de pública concurrencia las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbaladricidad del Código Técnico de la Edificación. Para formatos grandes se recomienda alicatar con morteros cola con aditivos poliméricos y utilizando la técnica de doble encolado. En los modelos tipo mosaico, se hace necesario el rejuntado posterior. Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de URBATEK S.A. En su acabado pulido debido a su elevado brillo, la reflexión a la luz puede ofrecer al observador efectos ópticos que simulan un empañado de la pieza. No incumplen en ningún caso con la norma de producto ISO 13006. Siendo el material cerámico que mas se asemeja en sus formas a la piedra natural, puede presentar debido a su elaboración pequeñas variaciones de tonalidad , puntos de color y veteado entre piezas. #Ver punto 4 del documento de apoyo DB/SUA 3. Este material puede colocarse en zonas de pública concurrencia secas con una pendiente inferior al 6% (alcanza el mismo ámbito de uso que un clase 1 según péndulo en mojado).

PACKING		
Unidades de venta por caja	5.12 M2/CAJA	
Unidades de venta por pallet	215.04 M2/PAL	
Unidades de venta por unidad	5.12 M2/PIEZA	

NOTAS ADICIONALES		
*COMPOSICIÓN CONTINUIDAD, DESVIACIÓN MÁXIMA DE IMAGEN 3CM (Evite el acceso directo desde el exterior si no se proporciona un dispositivo de protección contra la abrasión)		

Empresa certificada



Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por PORCELANOSA GRUPO, cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso.

No utilizar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico.

En lugares de pública concurrencia las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbaladicidad del Código Técnico de la Edificación.

Para formatos grandes se recomienda alicatar con morteros cola con aditivos poliméricos y utilizando la técnica de doble encolado.

En los modelos tipo mosaico, se hace necesario el rejuntado posterior.

Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de URBATEK S.A.

En su acabado pulido debido a su elevado brillo, la reflexión a la luz puede ofrecer al observador efectos ópticos que simulan un empañado de la pieza. No incumplen en ningún caso con la norma de producto ISO 13006.

Siendo el material cerámico que mas se asemeja en sus formas a la piedra natural, puede presentar debido a su elaboración pequeñas variaciones de tonalidad , puntos de color y veteado entre piezas.

#Ver punto 4 del documento de apoyo DB/SUA 3. Este material puede colocarse en zonas de pública concurrencia secas con una pendiente inferior al 6% (alcanza el mismo ámbito de uso que un clase 1 según péndulo en mojado).

19/01/2024